

Vlastnosti výrobku		Trendtime 5.50 celovinyl	Trendtime 5.30 na HDF desce	Trendtime 6.30 na HDF desce					
<b>Formát</b>		904 x 396 x 5 mm	903 x 395 x 9,6 mm	2200 x 216 x 9,6 mm					
<b>Balení</b>	<b>Balík:</b>	6 kusů / 2,148 m <sup>2</sup> / 22,4 Kg	5 kusů / 1,783 m <sup>2</sup> / 16,95 Kg	5 kusů / 2,376 m <sup>2</sup> / 23,45 Kg					
	<b>Paleta:</b>	30 balíků / 64,44 m <sup>2</sup> / 687 Kg	32 balíků / 57,07 m <sup>2</sup> / 557,4 Kg	33 balíků / 78,41 m <sup>2</sup> / 801,85 Kg					
		<b>Podle normy DIN EN ISO 10582</b>		<b>Podle normy EN 14085</b>					
<b>Plošná hmotnost</b>		≥ 9700 g/m <sup>2</sup>	<b>Pravouhlost (≤ 0,50mm)</b> ≤ 0,30 mm						
<b>Pravouhlost (≤ 0,25 mm)</b>		≤ 0,10 mm	<b>Rovinnost hran (≤ 0,30 mm)</b> ≤ 0,15 mm/m						
<b>Rovinnost hran (≤ 0,35 mm/m)</b>		≤ 0,20 mm/m	<b>Rovnost</b> konkav/konvex						
			<table border="1"> <tr> <td rowspan="2"></td> <td><b>podél (≤ 0,50/≤ 1,0 %)</b></td> <td>≤ 0,35/≤ 1,0 %</td> </tr> <tr> <td><b>napříč (≤ 0,10/≤ 0,15 %)</b></td> <td>≤ 0,10/≤ 0,10 %</td> </tr> </table>			<b>podél (≤ 0,50/≤ 1,0 %)</b>	≤ 0,35/≤ 1,0 %	<b>napříč (≤ 0,10/≤ 0,15 %)</b>	≤ 0,10/≤ 0,10 %
	<b>podél (≤ 0,50/≤ 1,0 %)</b>	≤ 0,35/≤ 1,0 %							
	<b>napříč (≤ 0,10/≤ 0,15 %)</b>	≤ 0,10/≤ 0,10 %							
			<b>Výškové rozdíly</b>						
			<table border="1"> <tr> <td rowspan="2"></td> <td><b>(střed ≤ 0,15 mm)</b></td> <td>střed ≤ 0,10 mm</td> </tr> <tr> <td><b>(max. ≤ 0,20 mm)</b></td> <td>max. ≤ 0,15 mm</td> </tr> </table>			<b>(střed ≤ 0,15 mm)</b>	střed ≤ 0,10 mm	<b>(max. ≤ 0,20 mm)</b>	max. ≤ 0,15 mm
	<b>(střed ≤ 0,15 mm)</b>	střed ≤ 0,10 mm							
	<b>(max. ≤ 0,20 mm)</b>	max. ≤ 0,15 mm							
			<b>Spáry</b>						
			<table border="1"> <tr> <td rowspan="2"></td> <td><b>(střed ≤ 0,15 mm)</b></td> <td>střed ≤ 0,05 mm</td> </tr> <tr> <td><b>(max. ≤ 0,20 mm)</b></td> <td>max. ≤ 0,10 mm</td> </tr> </table>			<b>(střed ≤ 0,15 mm)</b>	střed ≤ 0,05 mm	<b>(max. ≤ 0,20 mm)</b>	max. ≤ 0,10 mm
	<b>(střed ≤ 0,15 mm)</b>	střed ≤ 0,05 mm							
	<b>(max. ≤ 0,20 mm)</b>	max. ≤ 0,10 mm							
<b>Záruka</b>	pro soukromé užívání	Lifetime (stanoveno firmou Parador)	<b>Upozornění</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- celoplošné lepení konzultovat s technickým oddělením PARADOR</li> <li>- Údržba a péče viz. Příbalový leták</li> <li>- technické změny vyhrazeny</li> </ul>					
	pro komerční užívání	10 let (stanoveno firmou Parador)							



Qualität  
Fertigung  
überwacht  
Funktionalität



### Klassifizierung

	Prüfnorm	Bewertung
<b>Uživatelská třída 23</b> Pro soukromé užívání	EN 14085 DIN EN ISO 10582	chodba, kuchyň, obývací pokoj, domácí kancelář
<b>Uživatelská třída 33</b> Pro komerční užívání	EN 14085 DIN EN ISO 10582	hotely, konferenční místnosti, malé kanceláře
<b>Uživatelská třída 42</b> Pro průmyslové užívání	EN 14085 DIN EN ISO 10582	skladovací prostory, dílny
<b>Nášlapná vrstva</b>	EN 429	0,55 mm
<b>Odolnost proti oděru</b>	DIN EN ISO 10582	T
<b>Povrchová úprava</b>		PUR
<b>Šíření plamene při požáru</b>	EN 13501-1	B <sub>f1</sub> s1
<b>Kluzný odpor</b>	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
<b>Odolnost vůči znečištění</b>	EN 423	Stupeň 0, bez viditelných změn
<b>Stálobarevnost</b>	EN ISO 105 - B02	Stupeň ≥ 6
<b>Odolnost vůči kolečkům židlí</b>	EN 425	Typ W, bez viditelných změn
<b>Tepelná prostupnost</b> Pokládka na podlahové topení možná se vhodnou podložkou a parozábranou	EN 12664	Vinyl na HDF desce: 0,068 m <sup>2</sup> *K/W Celovinyl: 0,029 m <sup>2</sup> *K/W
<b>Posouvání nohy nábytku</b>	EN 424	bez viditelných změn
<b>Otisk po konstantním zatížení</b>	EN 433	≤ 0,10 mm
<b>Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)</b>		≤ 0,05 ppm
<b>Tlumení kročejového hluku</b>	ISO 717-2	Vinyl na HDF desce: 15 db Celovinyl: 13 db (s podložkou Akustic-Protect)
<b>Změna rozměru</b>	EN 669	Vinyl na HDF desce: podélně a příčně ≤ 0,1 % Celovinyl: ≤ 0,25 %
<b>Bobtnavost</b>	ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 16 % (jen Vinyl na HDF desce)
<b>Antimikrobiální účinnost</b>	ISO 22196	Antibakteriální
<b>Protiskluzová zábrana – šikmá plocha</b>	DIN 51130	Povrchová úprava kartáč: R 9 Povrchová úprava katr a struktura dřeva: R 10
<b>REACH</b>		Aktuální požadavky jsou dodrženy
<b>Likvidace</b>		Likvidace možná jako běžný domácí odpad

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	Technicky list_Vinyl_Trendtime_CZ_2016
Datum:	01.06.2012	Aktualisierung:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.02.2016